



CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT DATENBLATT



		PRÜFTEMP. IN °C	PLA NX2 MATT	PLA BASIC	PLA BASIC CF	PLA HIGH-SPEED	BIOFUSION	GREENTEC	GREENTEC PRO	GREENTEC PR CF	FLAX	PEARL	WOOD	PCTG	PETG	XPETG MATT	XPETG CF	XPETG REC	DURAPRO ABS	DURAPRO ABS CF	DURAPRO ASA	DURAPRO ASA CF	DURAPRO ASA GF	DURAPRO PA12	DURAPRO PA12 CF	DURAPRO PC FR V0	DURAPRO PC/PBT	DURAPRO PC/PBT CF	FLEX SEMISOFT	FLEX MEDIUM	FLEX MEDIUM ESD	FLEX HARD	FLEX HARD CF	
Ammoniumnitrat (Düngemittel)	Aceton	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	MEK, Methylethylketon	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Ammoniak, 10% Wasser	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Ammoniumnitrat (Düngemittel)	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ASTM-ÖL-NR. 1	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
	ASTM-ÖL-NR. 2	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
	ASTM-ÖL-NR. 3	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
	Normalbernzin	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-		-	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	
	Superbenzin	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Bitumen / Asphalt	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
Ammoniumnitrat (Düngemittel)	Bremsflüssigkeit	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Cyclohexan	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	○	-	-	-	●	●	●	●	●	
	Mineralöl	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●		●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	
	Dimethylformamid	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	
	Ethylacetat	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Ethylalkohol (10%)	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	
	Ethylalkohol (95%)	20	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-		-	-	-	-	●	●	●	●	○	○	○	○	○
	Frigen R 11	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
	Diethylenglycol	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
	Isopropylalkohol	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ammoniumnitrat (Düngemittel)	Kalkreiniger	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	○	-	-	●	●	●	●	●	
	Methanol	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Methylenchlorid	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Trichlorethan	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Chloroform	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	
	1,2 Dichlorethan	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	
	Motoröl	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Natriumchlorid, wässrig 10%ig	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●		●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	
	Phosphorsäure, wässrig 10%ig	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●		●	●	●	●	●	-	-	○	○	○	○	○	
	Kaliumseifenfett	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●		●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
Ammoniumnitrat (Düngemittel)	Lithiumseifenfett	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●		●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	
	Natriumseifenfett	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●		●	●	●	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
	Salzsäure (1.5%)	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	●		●	●	●	○	○	○	●	●	-	-	○	-	-	
	Salzsäure (10%)	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-		-	-	-	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	
	Schwefelsäure (2,5%)	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-		-	-	-	●	●	○	●	●	-	-	●	-	-	
	Schwefelsäure (10%)	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	●	●	○	●	●	○	○	○	○	○	
	Tetrahydrofuran (THF)	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-		-	-	-	●	●	○	-	-	○	○	○	○	○	
	Wasser destilliert	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	
	Wasser destilliert	50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	
	Wasser destilliert	80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	
Ammoniumnitrat (Düngemittel)	Essigsäure (2.5%)	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-		-	-	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	
	Glycerin	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-		-	-	-	●	●	○	-	-	-	-	-	-	-	
	Natronlauge (10%)	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		-	-	-	●	●	○	-	-	-	-	-	-	-	
	Salpetersäure (3.5%)	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-		-	-	-	○	○	●	-	-	-	-	-	-	-	
	●																																	
	○																																	
	○																																	
	-																																	

BESTÄNDIG

BEDINGT BESTÄNDIG

UNBESTÄNDIG

SEHR UNBESTÄNDIG

LÖSLICH

KEINE ANGABE



CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT DATENBLATT

WEITERE INFORMATIONEN

Die gemachten Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Für Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder sonstigen Gebrauch dieser Informationen oder Produkte sowie für die sich daraus ergebenden Folgen übernimmt Extrudr keine Haftung. Der Käufer übernimmt die volle Verantwortung für Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen sowie für alle Folgen daraus. Extrudr übernimmt keine Haftung für irgendwelche Verletzungen von im Besitz oder unter Verwaltung Dritter befindlichen Patent-, Urheber- oder sonstigen Rechten durch Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen durch den Käufer.